

Technische fiche
ILKA PRODUCTEN
Reinigen, beschermen, verzorgen.

ILKA® - Rapid AP

Afbijtpasta voor verven en dispersies– CKW vrij

Toepassingsgebied:

Verwijdert moeiteloos verf van gevels, alsook

- dispersieverven, latex, teer, olievert
- oliën
- Celluloze- nitro- kunsthars- en chloorrubberverf
- pleisters
- poliermiddelen

Eigenschappen:

- Verwijdert betrouwbaar en poriën diep.
- Heeft een goede dieptewerking en loopt niet af.
- Zorgt voor een consistente, intensieve strijkracht tot het laatste restje.

Verwerking:

- Gelijkmatic ca. 4-8 mm. aanbrengen met natuurharen borstel of kwast.
- Flink inwrijven en 30 min. laten inwerken.
- De ondergrond moet luchtdroog zijn.
- Aan het oppervlakte vormt zich een damp remmende laag, die niet verdwijnt door een volgende veeg van de borstel of kwast.
- Ingesmeerde vlakken voor het afsprituen niet met water bevochtigen !
- De hoge druk waterstraal altijd weg houden van het ingestreken vlak, in de richting van het reeds gereinigde oppervlak.
- Watertemperatuur 70-90 °C.
- Bardruk 80-100.
- Directe zonnestrallen en wind zijn te vermijden.

Voorzorgen:

- Beschermbril dragen.
- Ogen en huid beschermen. Spatten onmiddellijk met veel water afspoelen.
- Onopzettelijke vlekken op oppervlakken met water afspoelen.
- Bij verwerking binnen zorgen voor goede verluchting, niet eten, drinken noch roken.
- De verpakking voorzichtig openen, na lange opslag of door warmtewerking kan een Overdruk ontstaan in de verpakking.

Ilka®-Rapid AP is airless geschikt.

Afvalverwerking:

- Gemengde beitsen, afwaswater van de oude coating kunnen opgevangen worden in een bijgevoegde lekbak met zeef of filtertechniek en zo afgevoerd worden.
- Niet in de beken laten lopen.
- Verwijderen volgens de officiële voorschriften!

Gegevens:

Gevarenklasse	Licht ontvlambaar
Vorm	pasta
Kleur	wit
Verbruik	Ca. 300-600 gr/m ²
Opslag	Verpakking droog, gesloten, koel bewaren
	Minstens 12 maanden

Toepassing en verwerking liggen buiten onze controle, zo kan de fabrikant niet aansprakelijk gesteld worden. Onze toepassingsaanwijzingen berusten op grondig labo-en praktijk onderzoek.

Technische fiche opgemaakt door Ilka-Chemie GmbH Danzinger Str. 21 74613 Öhringen
www.ilka-chemie.com



Bouw-iii Bvba Walleken 46 9230 Wetteren 09/369.72.28 info@bouw-iii.be